

Farba disperzná akrylátová matná EKOKRYL MAT V 2045

JK 246 262 39
PN 112 259 97

Popis:

Zmes pigmentov a plnidiel vo vodnej disperzii akrylátových kopolymérov s prídavkom aditív.

Použitie:

Moderná, ekologická, matná vodou riediteľná vrchná farba. Je vhodná pre aplikácie v interiéroch a exteriéroch, najmä pri prácach typu „urob si sám“. Plní zároveň funkciu podkladovej farby pre nátery dreva a poréznych stavebných materiálov (omietky apod.). Používa sa na vonkajšie i vnútorné nátery kovov, dreva, drevovláknitých dosiek, lepenky, papiera, minerálnych podkladov (omietky, vlákno cement apod.). Kovové podklady musia byť upravené vhodnou základnou antikorošnou farbou napr. AKVAKRYL alebo SYNTETIKA základná Drevo je potrebné ošetriť biocídnym napúšťadlom Chemolux. Omietky musia byť vyzreté 2-4 mesiace. Nátery Ekokrylu sa vyznačujú dlhodobou pružnosťou, svetlostálosťou farebných odtieňov a efektným dekoračným vzhľadom. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň:

0100, 0107, 0110, 0199, 0208, 0216, 0232, 0260, 0440, 0455, 0501, 0515, 0518, 0530, 0538, 0606, 0620, 0670, 0748, 0812

Riedidlo:

voda

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC

0,014 kg/kg

TOC

0,013 kg/kg

Objemová sušina

46,1±1% obj.

Kategória:

VR A.d

Hraničná hodnota VOC:

130 g/l

Maximálny obsah VOC produktu:

< 130 g/l

Technické údaje o výrobku :

Vlastnosti v dodávanom stave:

hustota	1,30 - 1,46 g/ cm ³
viskozita (Brookfield)	najmenej 4 000 mPa.s
obsah neprchavých látok	najmenej 50 % hm.
teoretická výdatnosť	10 m ² /l (závisí od typu podkladu, hrúbky naneseného filmu a spôsobu aplikácie)

Zasychanie:

stupeň 2	najviac 1 h
stupeň 4	najviac 4 h

Vlastnosti hotového náteru:

vzhľad náteru	hladký, matný
krycia schopnosť	najviac st. 2
odtiene 0620, 0748, 0812	najviac st. 3
lesk (uhol 60°)	najviac 5 %
tvrdosť kvyvadlom	najmenej 12 %

Odporúčaný stav podkladu:

predchádzajúci náter: suchý, čistý
kov: upravený vhodným antikoróznym základným náterom
drevo: ošetrované biocídnym napúšťadlom Chemolux alebo farbou V 2045 nariedenou vodou v pomere 1:1
omietky: vyzreté 2 – 4 mesiace
minimálna teplota pri aplikácii + 10°C
teplota podkladu najmenej +10°C
relatívna vlhkosť vzduchu 30 – 70 %

Pokyny k aplikácii :
vzduchové striekanie NT

odporúčané riedidlo	voda
objem riedidla	5 – 20 %
otvor trysky	1,8 mm
tlak vzduchu	0,3 - 0,45 MPa

štetec/valček

odporúčané riedidlo	voda
objem riedidla	0 – 10 %

Príklad postupu:
Náter kovu v interiéri a exteriéri

- príprava podkladu
- dôkladné odhrdzavenie a odmastenie
- 1 krát antikorózna základná farba napr. Syntetika základná, Syntetika Extra základná, V 2053, interval pre ďalší náter 10 – 16 h
- 2 krát V 2045 EKOKRYL mat, hrúbka jednej vrstvy 40 – 50 µm
- interval pre ďalší náter 4–6 h

Náter dreva v interiéri a exteriéri

- príprava podkladu
- dôkladné obrúsenie brúsnyim papierom 80 – 120
- 1 krát biocídne napúšťadlo Chemolux V 1357 NOVÝ alebo V 2045 nariedený vodou 1:1
- 2 krát V 2045 EKOKRYL mat, hrúbka jednej vrstvy 40 – 50 µm
- interval pre ďalší náter 4–6 h

Náter minerálnych podkladov (omietka)

- 1 krát penterácia farbou V 2045 po nariedení vodou 1:1, alebo napúšťadlom FANO S 1862, zasychanie 8 h
- 1–2 krát V 2045 EKOKRYL mat, hrúbka jednej vrstvy 40 – 50 µm
- interval pre ďalší náter 4–6 h

Nanášanie, riedenie, čistenie náradia:

Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním. Riedi sa vodou podľa spôsobu nanášania Náter zaschnutý na vzduchu je možné pretrieť ďalšou vrstvou najskôr po 4–6 hod. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať! Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Náradie sa čistí vodou ihneď po použití.

Balenie:

Podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia. Chrániť pred mrazom!

Stupeň horľavosti:

V tekutom stave je nehorľavý

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v KBU.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v KBU.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi:

CHEMOLAK a. s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovensko
Tel.: +421 / 33 / 5560 111
Fax: +421 / 33 / 5560 636
Infocentrum: +421 / 33 / 5560 555
www.chemolak.sk
marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácii. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.