

EKO  
LOGICKÉVODOU  
RIEDITELNÁ

BALAKRYL®

JEDNODUCHÁ  
APLIKÁCIAVÝBORNÁ KRYCIA  
SCHOPNOSŤODOLNOSŤ PROTI  
POVETERNOSTI

## VLASTNOSTI

- Hladký vzhľad, výborná príľnavosť
- Lhká aplikácia bez použitia základnej farby
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom a mechanickému namáhaniu
- Rýchloschnúca a bez zápachu



## POUŽITIE

Vodou riediteľná akrylátová farba určená na nové a renovačné vrchné nátery plastov, najmä ABS, tvrdého PVC a umakartu v interiéri a exteriéri. Na plasty neurčitého zloženia, rečkyláty, mäččené plasty a rôzne laminované povrchy je potrebné príľnavosť vopred odskúšať. Farba je ideálna na nátery plastových okien, potrubí, elektrikárskych lišt, plastového nábytku a pod. Náter má vysoký lesk a je odolný voči UV žiareniu, rýchlo schne, nežltne, nelepí ani pri vysokej teplote, nešpiní sa a je odolný proti zlepeniu pri náteroch okien. Vysoká mechanická odolnosť, veľmi dobrá krycia schopnosť a výdatnosť náteru, stálosť farebných odtieňov, umývateľnosť a jednoduchá aplikácia sú ďalšou prednosťou, ktoré umožňujú jeho rozsiahle univerzálne použitie.

Farbu je možné použiť aj na nátery dreva, vrchné nátery kovov a ďalšie materiály. Nie je však vhodná na nátery PE, PP a teflónu. Receptúra je vysoko odolná voči poveternosti.

Náradie pre aplikáciu: štetec, valček flock, pneumatiké striekanie.

**Pneumatiké striekanie:** Riedenie max. 5 % vody  
Tryska 1,8 - 2,2 mm  
Tlak vzduchu 0,25 - 0,35 MPa



## DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %**

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Úplne suchý: po 4 - 6 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



## BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nádychaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 min prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Farba nie je určená pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Pri zachovaní bežných pravidiel osobnej hygieny farba nepredstavuje žiadne riziko.

**Obsah VOC: A/d**, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **130 g/l** (2010); tento výrobok obsahuje maximálne **130 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na [www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk).

**Zvyšky výrobku: O 08 01 12** Odpadové farby a laky iné ako uvedené v O 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly.

**Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



## PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné suché, hladké, čisté, zbavené vosku a masntôt.

**Plasty:** Povrch musí byť očistený a odmastený, obrúste ho jemným brúsnyim papierom č. 400. Je potrebné očistiť povrch plastu aj po odstránení ochrannej fólie, prípadne jemne obrúsiť pre dokonalé odstránenie zvyškov lepiacej vrstvy.

**Staré nátery:** Dobré príľnavé nátery očistite, odmastite a prebrúste jemným brúsnyim papierom č. 400. Zle príľnavé nátery odstráňte až na podklad a ďalej upravte podľa vyššie uvedených pokynov.



## APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedenú farbu aplikujte na dokonale očistený podklad v 1 - 2 vrstvách v intervale 4 - 6 hodín na použitie v interiéri. Na nátery plastov v exteriéri odporúčame aplikáciu v 2 - 3 vrstvách. Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikáčné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Hustota produktu:** 1,17 g.cm<sup>-3</sup>

**Obsah neprchavých látok – sušiny:** max. 45 % obj.

**Obsah organických rozpúšťadiel:** 0,03 kg/kg produktu

## INFORMÁCIA O PRODUKTE

**Balenie:** 0,7 kg

**Farebné odtiene:** 0100 - biely, 0245 - tmavý hnedý

**Konečný vzhľad:** lesklý

**Výdatnosť:** 7 - 9 m<sup>2</sup>/kg v 1 vrstve, výdatnosť je závislá od stavu podkladu a spôsobu aplikácie.

**Doba spotreby:** 2,5 roka



INFOLINKA SK: 0800 700 001

[www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk)



## SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale.**

**Chráňte pred mrazom!**



## OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na [www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk).

Dátum poslednej revízie 2/2017

## PRÍLOHY



0100 biely



0245 tmavý hnedý