



Balenie

- Kartúša 310 ml

Farba

- Biela, čierna

Technický list TL 07_65 Kachliarsky tmel

Výrobok

Jednozložkový tmel, vytvrdzujúci vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný spoj, odolný vysokým teplotám.

Vlastnosti

- Okamžite použiteľný, jednoducho aplikovateľný;
- Tepelná odolnosť do 1200°C;
- Vysoká príľnavosť na savé a nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie;

Použitie

- Tmelenie škár krbov, kachlí, kotlov a pecí;
- Tmelenie komínových systémov Schiedel, Prespor a i.;
- Tmelenie a opravy prasklín, trhlin a úlomkov šamotových výplní;

Technické údaje

Základ	kremičitan sodný		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	2	
Sušina, podiel pevných látok	%	80	
Miešací pomer			
Tepelná odolnosť	°C	+1200	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Tepelný rozsah použitia	°C	+15 / +40	
Otvorený čas	min	≈ 5 - 10	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrdzovania	hod	24 - 96	
Skladovateľnosť	mesiace	12 kartuša 9 sud	pri teplotách od +5°C do +25°C
Minimálna šírka škáry	mm	3	
Maximálna šírka škáry	mm	25	



Približná spotreba	vzorec		$dĺžka \text{ špáry} [m] = \frac{obsah [ml]}{\text{šírka} [mm] \cdot \text{hlbka} [mm]}$
Približná spotreba z 310 ml	príklad		$dĺžka \text{ špáry} [m] = \frac{310 [ml]}{4 [mm] \cdot 6 [mm]} = 12,9m$
Približná spotreba z 310 ml	m	12,9	(pre špáru 4 x 6 mm)

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, PC, PMMA, živичné podklady, teflón a miesta dlhodobo vystavené vode.

Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Ošetrovanie (príprava) podkladu

Savé podklady odporúčame navlhčiť rozprašovačom (vodou).

Aplikácia

Tmel nanášame do špáry pomocou aplikáčnej pištole. Šírku aplikovaného tmelu stanovíme zrezaním aplikáčnej špičky kartuše. Prebytočný tmel zotriete plastovou stierkou.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov (kartuša) od dátumu výroby.

Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 07.65».

Aktualizácia

Aktualizované dňa 27.04.2016

Vyhotovené dňa 04.01.2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.