



Technický list 06.40 Sekundové lepidlo

Výrobok	Jednozložkové rýchlo schnúce lepidlo na báze kyanoakrylátu, vytvárajúce trvalo pevný spoj.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Transparentné; <input checked="" type="checkbox"/> Rýchla príľnavosť, rýchle tuhnutie; <input checked="" type="checkbox"/> Extrémne vysoká pevnosť lepeného spoja;		
Použitie	- Lepenie rôznych materiálov s veľmi rýchlym vytvrdzovacím účinkom; - Lepenie tvrdého PVC, gumy, skla, kovov, profilov z APTK-EPDM pre zasklievanie; - Lepenie uvedených materiálov vrátane ich vzájomných kombinácií;		
Balenie	Tuba 3 g, dóza 20 g, dóza 20 g na PAP karte		
Farba	Transparent		
Technické údaje			
Základ	-	ethylkyanoakrylát	
Konzistencia	-	kvapalina	
Hustota	g/ml	1,01	
Viskozita	mPa.s	100	(pri 25°C)
Tepelná odolnosť	°C	-60 / +80	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+15 / +40	
Otvorený čas	sec.	0	(po nanosení okamžite spojiť)
Možnosť manipulácie	sec.	1 - 10	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrdnutie	sec.	3 - 30	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Pevnosť v ťahu	MPa	25 (N/mm ²)	
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +25°C, v originálnom neotvorenom balení)
Obmedzenie	Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, živичné podklady, teflón a veľmi savé podklady.		
Podklad	Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.		
Pokyny	Lepidlo nanášame na lepenú plochu podľa požiadavky celoplošne. Lepené materiály po nanosení okamžite spojiť a silne stisnúť (zaťažiť). Pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá behom niekoľko sekúnd.		
Upozornenie	Zabráňte styku s kožou a očami.		
Čistenie	Materiál: acetón, po vytvrdnutí len mechanicky Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.		
Bezpečnosť	Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 06.40».		
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 04.01. 2002		

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149