



Technický list TL 06.68 Lepidlo na koberce a PVC krytiny

Výrobok

Jednozložkové bezrozpúšťadlové lepidlo, na báze akrylátovej disperzie polymérov a špeciálnych aditív. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, elastický spoj.



Vlastnosti

- Ľahká aplikácia;
- Ľahká rozštieľateľnosť;
- Bez rozpúšťadiel;
- Vysoká príľnavosť k savým materiálom;
- Nehorľavé, netoxické a zdraviu neškodné.
- Lepenie materiálu na báze drevnej hmoty, polystyrénu, polyuretánu a pod.

Použitie

Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie podlahovín z PVC a kobercov na betón, murivo, omietku, drevotrieskové a cementotrieskové dosky. Lepenie materiálov na báze drevnej hmoty, preglejky, polystyrénu, polyuretánu a pod.

Balenie

- Kelímok 1 kg, vedro 5 kg, 14 kg a 24 kg

Farba

- Sivastá (biela)

Technické vlastnosti

Základ	Emulzia	
Konzistencia	Tekutá	
Objemová hmotnosť	g/cm ³	1,4
Viskozita podľa Brookfild	mPas	min 30 000
Obsah pevných častí	%	min. 67
pH	-	8 – 9,2
Otvorená čas	min	Cca 5 - 10



Úplné vytvrdnutie	hod	24 - 72
Spotreba	g/m ²	350
Pevnosť v šmyku ťahom (PVC - dlažba)	MPa	1,15
Pevnosť lepeného spoja v odlupe (PVC - Cetris)	MPa	2,06
Skladovateľnosť	Mesiace	24
Tepelná odolnosť (skladovanie)	°C	+5 / +25
Aplikačná teplota	°C	+15 / +30
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +90

Ošetrenie (príprava) podkladu

Podklad musí byť rovný, trvale suchý, čistý bez trhlín a separačných prostriedkov, pevný v ťahu i tlaku. Prípadné nerovnosti sa musia vyrovnávať vhodnou vyrovnávacou hmotou. Potery z liateho asfaltu musia byť zásadne prekryté min. 2 mm hrubou vrstvou vhodnej vyrovnávacej hmoty. Veľmi savé podklady odporúčame opatriť penetračným náterom S2802A. Podklad pri aplikácii nesmie byť mokry. Povolená vlhkosť podkladu sa riadi podľa odporúčaní výrobcu krytiny a normy STN 74 4505 Podlahy - Spoločné ustanovenie.

Najvyššia dovolená vlhkosť cementového poteru alebo poteru na báze síranu vápenatého v hmotnostných % pre pokládku PVC, linolea, guma a korku je 3,5.

Pracovný postup

Lepidlo pred použitím dôkladne premiešajte. Nanášajte plošne na jednu stranu lepené plochy stierkou v hrúbke cca 1-1,5 mm. Po 5-10 minútach po nanesení priložte k sebe lepené materiály. Podľa možnosti preveďte fixáciu a zaťaženie lepeného spoja. Úplné vytvrdnutie po 24 - 72 hodinách (podľa savosti podkladu a hrúbky lepidla). Min. aplikačná teplota 15 ° C, max. 30 ° C. Dbajte na pokyny výrobcov na pokladanie podlahových krytín!

Upozornenie

Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, bitúmen a teflon. Chráňte pred mrazom.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda

Aktualizácia

Karta bezpečnostných údajov 06.68

Aktualizované dňa 09.08.2018.

Vyhotovené dňa 07.07.2002.

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektivnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.