



Technický list 06.02 Lepidlo na polystyrén

Výrobok Jednozložkové lepidlo na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, vytvára trvalo pevný, vlhkotesný spoj.

Vlastnosti Ľahká aplikácia, bez rozpúšťadiel;
 Vysoká príľnavosť na rôzne stavebné materiály, v kombinácii savý-nesavý;
 Po vytvrdnutí pretierateľný.

Použitie - Lepenie polystyrénových dekoratívnych podhládov na savé podklady;
- Lepenie polystyrénových rohových a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekoračných obkladov;
- Na podklady ktoré sú savé (omieka, pórobetón, betón drevo atď.)

Balenie Kelímok 1kg, vedro 3 kg, 5 kg, 7 kg a 25 kg (na objednávku)

Farba Biela

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,9	
Viskozita Brookfield	mPas	35000	
Sušina	%	70	
Tepelná odolnosť	°C	0 / +60	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Otvorený čas	min	≈ 10 - 15	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrdnutie	dny	14	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Možnosť pretierať po vytvrdnutí	-	áno	
Skladovateľnosť			(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Spotreba	g/m ²	170-230	

Obmedzenie Mimo iného nie je vhodné dlhodobé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflón.

Podklad Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntô a olejov.

Ošetrovanie (príprava podkladu) Na niektorých vlhkých, zvislých alebo veľmi savých podkladoch ide zvýšiť príľnavosť použitím základného Penetračného náteru S-T70.

Pokyny U veľmi savých podkladoch ide zvýšiť príľnavosť použitím Penetračného a spojovacieho náteru, alebo Hĺbkovou penetráciou Den Braven. Po 4 hod od penetrácie je možné začať s lepením. Lepidlo naneste na podklad v pruhoch alebo bodoch s odstupom cca 15 - 20 cm a rozotrite do hrúbky 1 – 2 mm. Lepený materiál priložte na podklad, ľahko pritlačte a pridržte do 10 sekúnd. Minimálne jeden z lepených materiálov musí byť savý. Odporúčame previesť skúšku príľnavosti.

Čistenie Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 06.02».

Aktualizácia Aktualizované dňa: 12.09.2018 Vyhotovené dňa: 07.11.2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149