



Technický list

TL 10.25t Silikónová omietka SuperColor PLUS

Výrobok

Dekoratívna omietka rustikálneho typu určená na finálnu úpravu fasádnych stierkových hmôt pri zatepľovaní budov. Na úpravu omietok, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a ich ľahčených stavebných materiálov. Je efektívnou úpravou všetkých stavebných konštrukcií. Ošetrovaný povrch je hydrofóbny a zostáva dlho čistý.

Vlastnosti

- Samočistiaca schopnosť
- Úplne umývateľná
- Vysoko odolná proti poveternostným vplyvom
- Dlhá životnosť a stálofarebnosť odtieňov
- Vysoká vodoodpudivosť a paropriepustnosť
- Veľmi pružná a odolná proti mechanickému poškodeniu

Použitie

- Na finálnu úpravu zatepľovacích systémov, omietok, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov
- Efektívna a estetická úprava všetkých stavebných konštrukcií
- Vhodná na použitie do exteriéru a interiéru

Technické vlastnosti

Základ	pigmenty, kamenivo dispergované v silikónovej emulzii		
Konzistencia	tekutá		
Merná hmotnosť	kg/m ³	1900	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +25	ideálna teplota 20 °C vzduch a podklad
Permeabilita vody v kvapal. fáze	-	W2	
Priepustnosť vodnej pary	-	V2	

Balenie

- Vedro 25 kg

Farba

- Biela + farbené omietkoviny podľa vzorkovníka



Súdržnosť	MPa	≥ 0,3	
Doba zavädnutia	min.	10 – 20	pri 20 °C
	min.	5 - 45	pri 5 °C – 25 °C
Rýchlosť schnutia	hod	36 – 48	pozn.: pri 5 – 8 °C až 72 hod.
Spotreba	kg/m ²	2,4	zrno 1,5 mm
Skladovateľnosť	V originálnom neotvorenom obale 12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote 5 - 25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym svetlom!		

Podklad

Povrch musí byť zbavený nečistôt, mastnoty, prachu a voľných častíc. Povrch musí byť súdržný, čistý, bez biologického napadnutia a obsahu soli. Podklad zbavíť všetkých železných predmetov a hrdzavých škvŕn v podklade, alebo ich vhodne sanovať izolačným náterom. Všetky nasiakavé podklady ošetriť Silikónovou penetráciou pri spotrebe 0,2 – 0,3 l/m²

Aplikácia

Hmota je pripravená na priame použitie. V prípade potreby je možné hmotu ľahko pokropiť vodou a dôkladne premiešať. Nanáša sa po úplnom zaschnutí penetračného náteru cca po 8 až 24 hodinách. (podľa poveternostných podmienok) nerezovou stierkou v jednej vrstve v hrúbke zodpovedajúcej veľkosti zrna. Ihneď po nanosení môžeme tvrdým, štruktúrnym moltoprénovým valčekom vyťahovať jemnú štruktúru alebo po krátkom zavädnutí (cca 10 – 20 min. pri teplote 20 °C inak v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu môže byť doba zavädnutia 5 – 45 min.) nanosenú vrstvu omietkoviny ľahkým tlakom penového alebo plastového hladítka uhladiť. Doba schnutia pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % je podľa hrúbky 36 až 48 hodín. Aplikáčna teplota pri nanášaní je 5 – 25 °C. Počas práce chrániť aplikované plochy pred slnečným svitom a do zaschnutia pred dažďom!!! Všetky pomôcky po práci umyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu.

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 11.03.2020

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitia, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.