

Výrobek: VÁPNO NA BÍLENÍ

Datum aktualizace: 30.9.2025

Použití:

Vápno na bílení a malování je klasický minerální tónovatelný nátěr pro interiér i exteriér, který doporučujeme pro chalupy, sklepy, sklady, užitkové a hospodářské prostory.

Složení a charakteristika výrobku:

Směs hydroxidu vápenatého ,oxidu hořečnatého MgO

Odstíny:

Nenormalizovaný bílý

Tónování nátěru:

Nátěr je možné tónovat práškovými tónovacími barvami Primatón

Návod k použití:

Podkladový materiál omítky, zdivo, beton. Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, soudržný, čistý, nezasolený, bez mastných skvrn, plísní a prachu. Na nové omítky nátěr nanášet až po jejich úplném vyžrání.

Příprava nátěru: Barva je připravena pro okamžitou aplikaci. Odsazená voda na povrchu nesnižuje kvalitu výrobku, před použitím je nutné výrobek důkladně promíchat např. elektrickým míchadlem. Hustota vápna na bílení je nastavena pro přímou aplikaci. V případě potřeby je možné vápno naředit vodou max. do 5%.

Aplikace nátěru: Nátěr aplikujeme štětkou, štětcem nebo válečkem. Při použití válečku se nevracejte vícekrát na jedno místo, mohlo by dojít ke stržení předchozí vrstvy nátěru. Doporučujeme nanášet v jedné až třech vrstvách (druhý a třetí nátěr se provádí až po zaschnutí předchozí vrstvy). Při teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65% je nátěr po 2–4 hodinách přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro aplikaci je +5°C až 30°C. Nenatírané plochy je třeba chránit proti potřísnění zakrytím. V případě znečištění, plochu ihned očistit vodou. Před aplikací důkladně promíchat. Během aplikace může dojít k opětovnému mírnému odsazení, je vhodné nátěr občas zamíchat do homogenní konzistence. Nátěr doporučujeme aplikovat v tenkých vrstvách

Ředidlo:

Voda

Vydatnost:

1kg na 4m² – v jedné vrstvě

Balení:

6 kg ,12kg, 20kg, 40kg

Záruční doba:

24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu

Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. etiketa výrobku nebo bezpečnostní list na www.kittfort.cz

KITTFORT®



KITTFORT Praha s.r.o., provozovna Horňátky 1, 277 11 Neratovice, tel.: 315 687 592-3, www.kittfort.cz
IČ: 26704064, DIČ: CZ26704064, Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88499
Bankovní spojení: 107-9796330267/0100, Bank code: KOMBCZPP